

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-209941

(43)Date of publication of application : 21.08.1990

(51)Int.Cl.

C08L 27/06

C08K 5/10

(21)Application number : 01-031498


(71)Applicant : SUMITOMO CHEM CO LTD
TOYOTA MOTOR CORP

(22)Date of filing : 09.02.1989

(72)Inventor : IGARASHI TOSHIRO
WAKATSUKI AKIRA
IWAKIRI MASAJI
UMEMOTO YOSHIRO**(54) VINYL CHLORIDE RESIN COMPOSITION FOR POWDER MOLDING****(57)Abstract:**

PURPOSE: To obtain the subject composition excellent in fluidity of powder, moldability, odor, heat resistance and cold resistance and suitable for an automobile-interior trim material by dry blending a vinyl chloride-based resin with a specified trimellitate-based plasticizer.

CONSTITUTION: An objective composition obtained by blending a vinyl chloride-based resin with a trimellitate-based plasticizer in which unreacted alcohols are reduced to ≤ 500 ppm, preferably ≤ 300 ppm represented by the formula [R is alkyl having ≥ 85 mol% straight chain ratio, 5-55%, preferably 10-45% ratio of 1-7C and ≤ 10 %, preferably ≤ 6 % ratio of ≥ 9 C] and prepared by using higher alcohols produced by hydrogenation of natural fats and oils or hydrolysis of an aluminum alkoxide as the raw material.

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平2-209941

⑬ Int. Cl.⁵C 08 L 27/06
C 08 K 5/10

識別記号

LFT
KGY

庁内整理番号

7445-4J
6770-4J

⑭ 公開 平成2年(1990)8月21日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全9頁)

⑮ 発明の名称 粉末成形用塩化ビニル樹脂組成物

⑯ 特 願 平1-31498

⑰ 出 願 平1(1989)2月9日

⑱ 発 明 者 五十嵐 敏 郎 大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式会社内

⑲ 発 明 者 若 月 章 大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式会社内

⑳ 発 明 者 岩 切 正 司 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

\(㉑ 発 明 者 梅 本 芳 朗 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

㉒ 出 願 人 住友化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

㉓ 出 願 人 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地

㉔ 代 理 人 弁理士 諸石 光 瀬 外1名


明 細 書

1. 発明の名称

粉末成形用塩化ビニル樹脂組成物

2. 特許請求の範囲

塩化ビニル系樹脂に可塑剤をドライブレンドしてなる粉末樹脂組成物において、塩化ビニル系樹脂に式(I)



(但し、(I)式中Rは直鎖率が85モル%以上であり炭素数7以下の割合が5～55モル%、炭素数8の割合が45～95モル%及び炭素数9以上の割合が10モル%以下である同一または異なっていてもよいアルキル基である。)であらわされ、かつ、天然油脂の水素添加又はアルミニウムアルコキサイドの加水分解により製造した高級アルコールを原料とし、未反応の

アルコールを500ppm以下に低減したトリメリケート類可塑剤を配合することを特徴とする粉末成形用塩化ビニル樹脂組成物。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は自動車内装材に適した粉末成形用の塩化ビニル樹脂組成物に関する。

<従来の技術>

本発明は自動車内装材としてのクラッシュパッド、アームレスト、ヘッドレスト、コンソール、メーターカバー、或いはドアトリムなどのカバーリング材料に適用する粉末回転成形または粉末スラッシュ成形用粉末系組成物に関するものである。

近年、自動車内装材としてのかかるカバーリング材料においては、軽量でかつ、ソフト感に優れ、しかも高級感のある皮しば模様やステッチ模様などを施したものが一段と求められるようになってきた。

従来、これらのカバーリング材料としては、

塩化ビニル樹脂とABS樹脂とを主体とした軟質シートの真空成形品やペースト用塩化ビニル樹脂と可塑剤とを主体としたゾルの回転成形またはスラッシュ成形品(以下ゾル成形品と呼ぶ)とがある。

ところが、真空成形品は軽量化という点では目的を達しているものの、ソフト感に乏しく、硬い感触のものしか得られなく、更には高級感のある皮しぼ模様あるいはステッチ模様などを施した複雑な形状性のあるものを成形することは困難である。

また、真空成形品は成形時の残留歪が大きく、長時間の使用において亀裂が生じ易いという欠点もかかえている。

他方、ゾル成形品はソフト感はあるものの、ゲル化温度が低いので金型内の溶融が速く、フローマークやリップ或いはゾルの糸引きなどの現象が起る。

そのために、裏面平滑性に欠けるとか、金型からのゾルの排出に時間が掛り過ぎるとか、カ

パーリング材料が肉厚化するなどの欠点をかかえている。

また、ゾルの場合は色替え時のタンクや配管などの掃除が大変であるとか、経日による粘度変化を伴うので長時間の保存には耐えられないなどの問題もある。

これらの欠点や問題点を解決するのに最近粉末成形法が脚光を浴びてきている。

粉末成形法には一般には流動浸漬法、静電塗装法、粉末溶射法、粉末回転成形法または粉末スラッシュ成形法などがあるが、特に自動車内装材のカバーリング材料には粉末回転成形法または粉末スラッシュ成形法が適している。

粉末回転成形法または粉末フラッシュ成形法は180℃以上の温度にある金型と粉末供給ボックスとを一体化させて回転又は揺動、或いは噴射させて金型内面に粉末を溶着させ、未溶着粉末は自動的あるいは強制的に粉末供給ボックスに回収する方法である。

(特開昭58-182507号公報)

また、粉末成形法に使用される金型の加熱方式にはガス加熱炉方式、熱媒体油循環方式、熱媒体油または熱流動砂内への浸漬方式或いは高周波誘導加熱方式などがある。(住友化学誌1985-1 第84~91頁)

塩化ビニル樹脂と可塑剤、安定剤、顔料などを加熱用ジャケットのついたブレンダーや高速回転型ミキサーを使ってドライブレンドして粉末組成物をつくることはよく知られている。

＜発明が解決しようとする課題＞

前記粉末成形法に使用する粉末樹脂組成物は粉体流動性や成形性に優れたものでなければならない。とくに、自動車の大型化、高級化に伴ない、クラッシュパッド、メーターフードなどの形状が大型で複雑なものになってきたため、粉末樹脂組成物の粉体流動性や成形性のより一層の向上が望まれている。

粉体流動性や成形性を向上させるため、微粒の塩化ビニル樹脂や微粒の炭酸カルシウムやシリカなどの無機充填剤をドライブレンド終了後

冷却段階で添加することもよく知られている。

(ラバーダイジェスト Vol.14, No.8 第82~40頁及びポリ塩化ビニル—その化学と工業—【第867~870頁、1988年及び特公昭87-1575】)。

しかしながら、目的とする成形品の高度な品質の要求に対して必ずしも十分なものではない。

また、前記粉末成形法に使用する粉末樹脂組成物は臭気の少ないものでなければならない。粉末回転成形法または粉末スラッシュ成形法では180℃以上の温度にある金型に粉末樹脂組成物を溶着させたあと、再度加熱し溶融させ、70℃程度まで冷却後作業者が成形シートを金型から脱離させるために、粉体樹脂組成物、特に組成物を構成する一成分である可塑剤の臭気が強くと作業環境を悪くし、成形工程に従事する作業者に不快感を与えるだけでなく、成形後の自動車内装材に臭気が残ると、商品価値を損ない好ましくない。

さらに、近年自動車の高級化、デザインの要

化、また空気抵抗低下のためにフロントガラスの面積が大きくなり、かつ、その角度がクラッシュパッドやメーターフードと平行に近くなってきたため、クラッシュパッドやメーターフードの表面温度が以前より上昇し、その耐熱性の要求水準が従来以上に高くなってきている。

さらに、クラッシュパッドやメーターフードなどの自動車内装材は寒冷地での使用に際し、落下物や衝撃によってそのカバーリング材料表面が割れたりクラックが入ったのでは商品価値が下がり好ましくなく、このため、粉末樹脂組成物で成形したクラッシュパッドやメーターフードなどの自動車内装材のカバーリング材料の耐熱性も必要とされる。

自動車内装材のカバーリング材料の耐熱性向上のために粉末樹脂組成物に用いる可塑剤として、高温加熱時の蒸散や、裏打ちしたウレタン発泡層への移行の少ないトリメリテート類可塑剤が好んで用いられるようになってきた。

しかし、トリメリテート類可塑剤は一般に塩

化ビニル樹脂粒子への吸収性が悪く、このため、トリメリテート類可塑剤を用いて製造した粉末樹脂組成物は塩化ビニル樹脂粒子表面の可塑剤濃度が高く、粒子表面がべとつくために微粒の塩化ビニル樹脂や微粒の無機充填剤をドライブレンド終了後冷却段階で添加しても粉体流動性や成形性の改良効果が不十分である。

また、一般にトリメリテート類可塑剤を用いて製造した自動車内装材は耐熱性が劣るため耐熱性の改良の工夫も必要である。

<課題を解決するための手段>

前記の要請すなわち粉末樹脂組成物の粉体流動性や成形性の向上と臭気の低減ならびに粉末樹脂組成物を用いて成形した自動車内装材の耐熱性や耐熱性と臭気の低減を同時に達成するため、本発明者らは粉末樹脂組成物に用いるトリメリテート類可塑剤について鋭意検討を行なった。


その結果、トリメリテート類可塑剤のアルキル基の鎖長が長くなると成形品の耐熱性は良好

だが粉末流動性や成形性が悪くなること、又、トリメリテート類可塑剤のアルキル基の鎖長が短くなると粉末流動性や成形性は良くなるが成形品の耐熱性が悪くなること、さらにトリメリテート類可塑剤のアルキル基の直鎖率が低くなると粉体流動性や成形性は良くなるが耐熱性が悪くなることが分り、アルキル基の鎖長分布がある範囲にあり、直鎖率が85モル%以上好ましくは90モル%以上のトリメリテート類可塑剤を使用した粉末樹脂組成物は粉体流動性や成形性が良く、成形品の耐熱性と耐熱性が良好であることを見い出した。

さらに、オキシ法など中間体としてアルデヒドを経由して合成した高級アルコールを用いて製造したトリメリテート類可塑剤は刺激臭を持ち、該トリメリテート類可塑剤を用いて製造した粉末樹脂組成物は成形時に刺激臭がして作業環境を悪化させ、製品にも刺激臭が残留すること、また、トリメリテート類可塑剤中に未反応アルコールが多く残留すると該トリメリテート

類可塑剤を用いて製造した粉末樹脂組成物は成形時に油臭がして作業環境を悪化させ、製品にも油臭が残留することが分り、アルミニウムアルコキシドの加水分解又は天然油脂の水素により製造した高級アルコールを原料とし、未反応のアルコールを低減し低臭化したトリメリテート類可塑剤を用いて製造した粉末樹脂組成物は成形時に刺激臭や油臭がなく、また成形品である自動車内装材にも刺激臭や油臭が残留しないことを見い出し、本発明を完成した。

すなわち本発明は塩化ビニル系樹脂に可塑剤、安定剤その他必要に応じて加えられる顔料、充填剤、発泡剤、助剤などをドライブレンドしてなる粉末系組成物において、塩化ビニル系樹脂に式(I)



(但し、(I)式中Rは直鎖率が85モル%以上であり、炭素数7以下の割合が5～55モル%、炭素数8の割合が45～95モル%及び炭素数9以上の割合が10モル%以下である同一または異なっているよいアルキル基である)

で表わされ、かつ、天然油脂の水素添加又はアルミニウムアルコキサイドの加水分解により製造した高級アルコールを原料とし、未反応のアルコールを500ppm以下に低減したトリメリテート類可塑剤を配合することを特徴とする粉末成形用塩化ビニル樹脂組成物に関するものである。

本発明で用いられる前記式(I)で表わされるトリメリテート類可塑剤の鎖長分布について詳しく述べる。

Rが炭素数7以下のアルキル基としては好ましくは炭素数7及び8のアルキル基があげられ、その含有量は5～55モル%、好ましくは10～45モル%である。この割合が5モル%以下

ーオクチル、ノルマルーヘプテルやノルマルーヘキシルの占める割合を示す。なお、直鎖型でない分枝型のアルキル基としてはイソーオクチル、イソーヘプテル、イソーヘキシルや2-エチルーヘキシルがあげられる。

次に、本発明で用いる上記トリメリテート類可塑剤の臭気低減について詳しく述べる。

刺激感のあるアルデヒド臭の除去にはトリメリテート類可塑剤の原料として使用する直鎖率の高い高級アルコールの選択が重要である。直鎖率の高い高級アルコールの製造法にはヤシ油、パーム油などの天然油脂の水素添加による方法、エチレンを原料としてアルミニウムアルコキサイドを合成し、これを加水分解して製造するアルフォール法、エチレン、ワックスやノルマルーパラフィンからチーグラー法でオレフィンを合成し、ヒドロホルミル化・水素化を経て製造するオキシ法があげられる。このうち、オキシ法は中間体としてアルデヒドを経るため、オキシ法で合成した高級アルコールを用いて製造した

になると粉末樹脂組成物の粉体流動性や成形性が悪くなり好ましくない。また55モル%以上になると成形体の耐熱性が悪くなり好ましくない。

Rが炭素数8のアルキル基の含有量は45～95モル%、好ましくは55～90モル%である。この割合が45モル%以下になると成形体の耐熱性が悪くなり好ましくなく、95モル%以上では粉体樹脂組成物の粉体流動性や成形性が悪くなり好ましくない。

Rが炭素数9以上のアルキル基の含有量は出来るだけ少ない方がよく、10モル%以下、好ましくは6モル%以下である。この割合が10モル%以上になると粉末樹脂組成物の粉体流動性や成形性が悪くなり好ましくない。

また、Rの直鎖率は85モル%以上、好ましくは90モル%以上である。直鎖率が85モル%以下になると成形体の耐熱性が低下するので好ましくない。ここで直鎖率とは全アルキル基(R)の中で直鎖型のアルキル基例えばノルマル

トリメリテート類可塑剤は微量の残存アルデヒドに基づく刺激臭があり好ましくない。直鎖率の高い高級アルコールの製法としては天然油脂の水素分解による方法やアルフォール法が好ましく、特に、価格が安く、入手が容易な点で天然油脂の水素分解による方法がより好ましい。

また、油臭の低減にはトリメリテート類可塑剤の製造後に残存する未反応の原料アルコールの低減が重要である。トリメリテート類可塑剤の一般的な製造法は、無水トリメリット酸に上記の高級アルコールを加え、酸性触媒と水同伴剤の存在下に加熱反応させたあと、希アルカリ水溶液、水の順に洗浄し、常圧蒸留して水同伴剤を追い出し、減圧蒸留して未反応アルコールを回収したのち活性炭等によって精製処理して製品とされる。しかし、上記の一般的な方法で製造したトリメリテート類可塑剤には通常1000ppm以上の未反応アルコールが残存し、該トリメリテート類可塑剤を用いた粉末樹脂組成物の成形時の油臭や成形品である自動車内装材の油

臭の原因となり好ましくない。一方、上記の一般的な方法で製造したのち、薄膜蒸発器などで生蒸気と向流させて未反応アルコールの量を500ppm以下好ましくは800ppm以下に低減させたトリメリテート類可塑剤を用いた粉末樹脂組成物は、成形時に油臭がほとんどなく作業環境にすぐれ、また、成形体である自動車内装材も不快な油脂がほとんどなく、製品の付加価値を高める点で好ましい。

本発明で用いる上記トリメリテート類可塑剤の配合量は必ずしも限定されていないが、例えば塩化ビニル系樹脂100重量部に対し、80重量部以上90重量部以下の割合で用いることができる。上記トリメリテート類可塑剤を塩化ビニル系樹脂100重量部に対し80重量部以下で用いると成形体の耐熱性や耐寒性が悪くなり不都合である。また、上記トリメリテート類可塑剤を塩化ビニル系樹脂100重量部に対し90重量部以上で用いると粉末樹脂組成物の粉体流動性や成形性が悪くなり好ましくない。

バリウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、リチウム、錳などの金属化合物、例えばカルボン酸のこれらの金属塩があげられ、なかでも亜鉛とバリウムの複合塩が好んで用いられる。

また、これらの安定剤に酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、ハイドロタルサイト類化合物、酸化亜鉛、酸化バリウム、酸化カルシウム、磷酸バリウム等の安定剤を添加することもできる。更に、フェノール系及びチオエーテル系酸化防止剤、ヒンダードアミン系及びホスファイト類化合物、ジケトン化合物やサリチル酸エステル系、ベンゾフェノン系或いはベンゾトリアゾール系の如き紫外線吸収剤及びエポキシ化大豆油、ビスフェノールAとエピクロロヒドリンとの合成でつくられるエポキシ化合物などを使用することもできる。特に亜鉛とバリウムの複合塩にハイドロタルサイト類化合物を併用するとウレタン貼合時の耐熱性が向上するので好ましい。

本発明の粉末状塩化ビニル樹脂組成物には可

なお、本発明に於て、上記トリメリテート類可塑剤に他の可塑剤、とくにジイソデシルフタレート、ジイソウンデシルフタレート、アルキル基の炭素数が9~11のジアルキルフタレートなどのフタル酸エステル類可塑剤を本発明の目的を損なわない範囲で併用することも可能である。

本発明に用いられる塩化ビニル系樹脂としては、懸濁重合法、塊状重合法及び乳化重合法で作られた塩化ビニル重合体または塩化ビニルと、塩化ビニルと共重合し得るエチレン、プロピレン、酢酸ビニル、アルキルアクリレート、アルキルメタクリレートなどの単量体との共重合体あるいはエチレンと酢酸ビニルとの共重合体への塩化ビニルのグラフト共重合体などおよびこれらの二種以上の重合体の混合物も含まれるが、必ずしもこれに限定されるものではない。

本発明の塩化ビニル樹脂組成物には安定剤を配合することができる。

本発明で用いられる安定剤としては、亜鉛、

可塑剤、安定剤の他に必要に応じて顔料、充填剤、発泡剤、各種助剤を加えることができる。

なお、本発明の塩化ビニル系樹脂100重量部とはドライブレンド前に添加される塩化ビニル系樹脂とドライブレンド完了後に添加される微粒の塩化ビニル系樹脂の合計重量を示す。

<実施例>

1. トリメリテート類可塑剤

本発明の実施例及び比較例で用いるトリメリテート類可塑剤の原料となる高級アルコールの製法とアルキル鎖長分布、及びトリメリテート類可塑剤中に残存する未反応の原料アルコールの含有量をそれぞれ表-1に示す。

ここでトリメリテート類可塑剤中に残存する未反応の原料アルコールの含有量はガスクロマトグラフィーにより下記条件で測定した。

ガスクロマトグラフィー条件

装置 : 島津製作所GC-7A型

カラム : PEG-20M クロモソープW10%含浸
ガラスカラム I.D. 8mmφ×8m

カラム温度 : 170℃

インジェクション温度 : 250℃

キャリアガス : N₂

検出器 : FID

試料注入量 : 1マイクロリットル

なお、原料アルコール500ppm、1000ppm、
2000ppmを含有したCHC₂溶液で検量線
を作成し、定量化を行なった。

表-1 トリメリテート類可塑剤

製 法	A	B	C	D	E	F
	天然油脂 の水素添加	天然油脂 の水素添加	天然油脂 の水素添加	アルフォール 法	オキシ法	オキシ法
アルキル基(R)の分布	モル%	モル%	モル%	モル%	モル%	モル%
ノルマル ヘキシル	20	45	16	25	5	4
イソ ヘプテル	<1	<1	<1	<1	<1	20
ノルマル ヘプテル	<1	<1	<1	<1	15	84
イソ オクテル	<1	<1	<1	<1	10	18
ノルマル オクテル	78	58	69	72	68	28
イソノニル	<1	<1	<1	<1	<1	8
ノルマル ノニル	<1	<1	<1	<1	2	8
ノルマル デシル	4	2	25	8	<1	<1
直 鎖 1 $\frac{3}{4}$ (%)	>99	>99	>99	>99	90	64
未反応アルコール含有量 (ppm)	80	160	1800	200	1800	200

2. 評価項目および方法

本発明の樹脂組成物は次の項目について評価した。

(1) 粉体流動性

粉体樹脂組成物 100 g を JIS-K-6721 のかさ比重測定装置の漏斗に入れ、ダンパーを引き抜いて試料が落下し始めてから、全試料が落下し終るまでの時間（秒数）を測定した。実施例 1～8 の結果及び比較例 1～8 の結果を表-2 に示す。秒数の短かいほど粉体流動性の良いことを示している。

(2) 成形性

粉末樹脂組成物 500 g を雰囲気温度 800℃ の加熱炉で型温が 220℃ に加熱された大きさ 800 mm × 800 mm のニッケル電鍍シボ板にふりかけ、10 秒間付着させた後、該粉末樹脂組成物の未熔融粉末を排出させ、粉末附着シボ板を再び雰囲気温度 800℃ の加熱炉中で 40 秒間加熱熔融

こともとした感じになる。（全体の 50 % 以上）

実施例 1～8 の結果及び比較例 1～8 の結果を表-2 に示す。

(8) 臭気

内容積 150 cc の円筒缶に 5 g の粉末樹脂組成物を入れ、密閉後、雰囲気温度 100℃ の加熱炉中で 30 分間加熱後開封し、5 人のパネラーの官能試験により下記の判定基準で成形時の臭気の評価を行なった。

- ：ほとんど臭気がない
- △：臭気があり やや不快である。
- ×：臭気が強く 不快である。

実施例 1～8 の結果及び比較例 1～8 の結果を表-2 に示す。

(4) 耐熱性

アルミニウム製板の発泡台の上に広さ 800 mm × 800 mm、厚さ 10 mm のアルミニウム製支持棒を置いた中に、(2) の試験で作成した成形シートをシボ面を下にして置

させた。冷却後脱型された成形シートの厚さは平均で 1 mm であった。このシートの重量から成形性（粉切れ性）を判定した。すなわち、成形性（粉切れ性）が悪いと未熔融粉末を排出したときに十分に排出されず、かなりの未熔融粉末が残留するため、結果としてシートの重量が重くなる。

また、成形シート裏面の状態から次の判定基準で成形性（粉切れ性）の評価を行なった。

- ：未熔融の部分がなく、均一に熔融している。
- ～△：一部に未熔融の部分がある。（全体の約 5 % 以下）
- △：かなり未熔融の部分がある。（全体の約 5～80 %）
- △～×：未熔融の部分が多く、部分的にもこもとした感じになる。（全体の約 80～60 %）
- ×：未熔融の部分が非常に多く、全体にも

き、次いで、あらかじめ調整されたグリセリンのプロピレンオキシドおよびエチレンオキシド付加物を主体としたポリオールに水、トリエタノールアミン、トリエチレンジアミンを含むポリオール混合物 100 重量部に対して NCO 含有率 80.5 % であるポリメリック MDI 50 重量部の割合で合計 158 g を注入して発泡させ、該シートの裏面に密着させた。貼合されたウレタンは厚さ 8 mm、フォーム密度 0.16 g/cc であった。このウレタン貼合シートを所定の寸法（70 mm × 150 mm）に調整し、110℃ 雰囲気中のギャーオープン式加熱炉で 400 時間毎に取り出せるように 8 ケの試験片を置き 1200 時間まで耐熱変色試験と耐熱老化試験を実施した。

耐熱変色試験の判定にはグレースケール等級に従がい、又、耐熱老化試験の結果は 110℃ ギャーオープン中で所定の時間経過した試験片から成形シートを剝離し、JIS

K 8 8 0 1 の 1 号 ダンベル で 試料 を 打ち 抜いた 後、室 温 (2 8 ° C) に て 引 張 試 験 機 で 2 0 0 mm/min の 速 度 で 定 速 伸 長 し た 時 の 破 断 伸 び (%) で 表 示 す る。実 施 例 1 ~ 8 の 結 果 及 び 比 較 例 1 ~ 8 の 結 果 を 表 - 2 に 示 す。

(5) 耐 摩 性

(4) の 耐 熱 性 試 験 用 に 作 成 し た ウレタン 貼 合 シー ト を 1 0 0 mm × 1 0 0 mm に 裁 断 後 4 0 ° C に 冷 却 し、直 ち に デュ ポ ン 式 落 錘 衝 撃 試 験 機 を 用 い、5 0 0 g の 錘 を 所 定 の 高 さ か ら 落 下 さ せ て 低 温 衝 撃 試 験 を 行 な っ た。耐 摩 性 は 8 個 の 試 験 片 が 割 れ な い 最 高 の 高 さ で 判 定 し た。実 施 例 1 ~ 8 の 結 果 及 び 比 較 例 1 ~ 8 の 結 果 を 表 - 2 に 示 す。

実 施 例 1 ~ 8、比 較 例 1 ~ 8

次 に 実 施 例 を 示 す が、本 発 明 は こ れ ら に 限 定 さ れ る も の で は な い。

(1) 粉 末 成 形 用 樹 脂 組 成 物 の 調 整

内 容 量 2 0 g の スー パー ミ キ サ ー に 通 常

さ せ、粉 末 樹 脂 組 成 物 を 得 た。

(2) 評 価 結 果

得 ら れ た 粉 末 樹 脂 組 成 物 に つ い て 前 記 の 方 法 に よ り、粉 体 流 動 性、成 型 性、臭 気、耐 熱 性 及 び 耐 摩 性 の 評 価 を 行 な い 表 - 2 に そ の 結 果 を 記 し た。

実 施 例 1 ~ 8 は い ず れ も 粉 末 樹 脂 組 成 物 の 粉 体 流 動 性 及 び 成 形 性 が 良 好 で、臭 気 が 少 な く、ま た、成 形 体 の 耐 熱 性、耐 摩 性 共 に 良 好 で あ っ た。

比 較 例 1 は 粉 末 樹 脂 組 成 物 の 粉 体 流 動 性 と 成 形 性 が 不 十 分 で あ り、ま た、未 反 応 ア ル コー ル に 基 づ く 油 臭 が あ り 不 十 分 で あ る。比 較 例 2 は 粉 末 樹 脂 組 成 物 に ア ル デ ヒ ド 臭 に 基 づ く 刺 激 臭 と 油 臭 が 強 く 不 十 分 で あ る。比 較 例 8 の 粉 末 樹 脂 組 成 物 は 油 臭 は ほ と ん ど な い が、ア ル デ ヒ ド 臭 に 基 づ く 刺 激 臭 が あ り 不 十 分 で あ る。又、成 形 シー ト の 耐 熱 性 と 耐 摩 性 が 悪 く 不 十 分 で あ る。

の 懸 濁 重 合 法 で つ く ら れ た 平 均 重 合 度 8 0 0 の ス ト レー ト 塩 化 ビ ニ ル 樹 脂 (住 友 化 学 工 業 樹 脂 ス ミ リ ッ ト [®] S K - 8 G) 1. 8 kg を 仕 込 み 一 定 回 転 速 度 で 攪 拌 し、樹 脂 温 度 が 8 0 ° C に な っ た と こ ろ で 可 塑 剤 及 び 可 塑 剤 と 共 に あ ら か じ め 調 整 さ れ た 安 定 剤、顔 料 及 び エ ポ キ シ 化 大 豆 油 を 添 加 し て ド ラ イ ブ レ ン ド し た。

可 塑 剤 の 種 類 と 使 用 量 を 表 - 2 中 に 示 す。安 定 剤 は シ ュ ウ 酸 バ リ ウ ム 1 4 g、シ ュ ウ 酸 亜 鉛 1 2 g お よ び 過 塩 素 酸 イ オ ン 型 ハ イ ド ロ タ ル サ イ ト 類 化 合 物 2 0 g か ら な る 複 合 安 定 剤 で あ る。顔 料 は 住 化 カ ラー 研 製 の グ レー 系 顔 料 で 添 加 量 は 8 0 g で あ る。エ ポ キ シ 化 大 豆 油 は ア デ カ アー ガ ス 社 製 O - 1 8 0 P で、添 加 量 は 8 0 g で あ る。ド ラ イ ブ レ ン ド 温 度 が 1 2 2 ° C に 達 し た 時、加 熱 用 ス チーム を 停 止 し、ド ラ イ ブ レ ン ド 完 了 後 水 冷 に 切 替 え て 5 0 ° C 以 下 の 温 度 に 冷 却 さ れ た 後、微 粒 の ベー ス ト 用 塩 化 ビ ニ ル 樹 脂 (住 友 化 学 工 業 樹 脂 ス ミ リ ッ ト [®] P X Q L) 2 0 0 g を 均 一 に 分 散

表-2 実施例及び比較例

		実施例 1	実施例 2	比較例 1	比較例 2	比較例 3	実施例 4
トリメリケート系可塑剤							
種 類		A	B	C	E	F	D
添加量 (kg)		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
粉体流動性 (秒)		1.9	1.5	2.6	2.0	1.4	1.6
成型性							
シート重量 (g)		9.7	9.2	11.2	9.8	9.2	9.4
表面状態		○	○	×	○~△	○	○
臭 気		○	○	△	×	△	○
耐熱性							
耐熱変色性	400時間	4級	3~4級	4級	3級	2級	4級
耐熱老化性	0時間	290	290	280	290	290	300
(伸び%)	400時間	270	260	270	260	280	280
	800時間	240	220	250	200	160	240
	1200時間	180	140	210	110	50	170
耐摩性	(cm)	90	90	100	80	80	90

(28完)

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第3区分
 【発行日】平成8年(1996)10月29日

【公開番号】特開平2-209941
 【公開日】平成2年(1990)8月21日
 【年通号数】公開特許公報2-2100
 【出願番号】特願平1-31498
 【国際特許分類第6版】

C08L 27/06 LFT
 C08K 5/10 KGY

【F I】

C08L 27/06 LFT 9166-4J
 C08K 5/10 KGY 7242-4J

手続補正書



平成7年9月4日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

平成1年特許願第31498号

2. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(200) 住友化学工業株式会社

代表者 森 英 雄

3. 代理人

大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友化学工業株式会社内

弁理士 (8507) 諸 石 光 昭

連絡先 住. (06) 220-3404

4. 補正の対象

明細書の特許請求の範囲および発明の詳細な説明の欄

5. 補正の内容


(1)明細書の特許請求の範囲を別紙のとおり補正する。

(2)明細書第10頁第11行目～第11頁第13行目に

「すなわち本発明は、... 粉末成形用塩化ビニル樹脂組成物に関するものである。」

とあるを、

「すなわち本発明は 塩化ビニル系樹脂に可塑剤をドライブレンドしてなる粉末樹脂組成物において、可塑剤が、式(1)



(但し、(1)式中Rは直鎖率が85モル%以上であり、炭素数7以下の割合が5～55モル%、炭素数8の割合が45～85モル%及び炭素数9以上の割合が10モル%以下である同一または異なってもよいアルキル基である。)

であらわれ、かつ、天然油脂の加水分解又はアルミニウムアルコキシドの加水分解によって得られた高級アルコールをトリメリット酸類と反応せしめて製造され、未反応の該アルコール含有量が500ppm以下のトリメリット酸可塑剤であることを特徴とする粉末成形用塩化ビニル樹脂組成物に関するものである。」

と補正する。

(3)明細書第12頁第9行目、第21頁第5行目にそれぞれ「粉体樹脂組成物」とあるを、いずれも「粉末樹脂組成物」と補正する。

(4)明細書第13頁第3行目に「分枝型」とあるを、「分枝型」と補正する。

(5)明細書第14頁第4行目、同第14頁第18行目にそれぞれ「加水分解」とあるを、いずれも「加水添加」と補正する。


- (6) 明細書第 1 5 頁第 3 行目に「生蒸気」とあるを、「水蒸気」と修正する。
 (7) 明細書第 2 4 頁第 1 行目、同第 2 5 頁第 1 9 行目、同第 2 8 頁第 8 行目にそれぞれ「調整」とあるを、いずれも「調整」と修正する。

以上

別紙

特許請求の範囲

塩化ビニル系樹脂に可塑剤をドライブレンドしてなる粉末樹脂組成物において、
可塑剤が、式 (1)



(但し、(1) 式中 R は直鎖率が 8 5 モル % 以上であり、炭素数 7 以下の割合が 5 ~ 5 5 モル %、炭素数 8 の割合が 4 5 ~ 8 5 モル % 及び炭素数 9 以上の割合が 1 0 モル % 以下である同一または異なってもよいアルキル基である。)
 であらわれ、かつ、天然油脂の水素添加又はアルミニウムアルコキシドの加水分解によって得られた高級アルコールをトリメリット酸類と反応せしめて製造され、未反応の該アルコール含有量が 5 0 0 ppm 以下のトリメリット酸類可塑剤であることを特徴とする粉末成形用塩化ビニル樹脂組成物。

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.